



C03e: Verbesserte SM Faser

ESMF: OS1 und OS2 Faser mit reduzierter OH-Absorption

Allgemeines und Anwendung

Diese verbesserte Single mode Faser gewährleistet höhere Übertragungsleistungen über den gesamten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1625 nm dank ihrer geringen Dämpfung im klassischen OH-Absorptionsbereich bei 1383 nm.

Standards und Normen

IEC 60793-2-50 Kategorie B.1.3	ISO/IEC 11801:2002, Kat. OS1
ITU Empfehlung G.652.D – die älteren ITU Klassen A, B und C werden ebenfalls erfüllt	ISO/IEC 24702: 2006, cat. OS2; OS1 Anforderungen werden ebenfalls erfüllt
EN 50 173-1:2002, Kat. OS2; OS1 Anforderungen werden ebenfalls erfüllt	IEEE 802.3 – 2002 inkl. 802.3ae
EN 60793-2-50: Klasse B1.3	

Dämpfung (der Faser im Kabel)

IEC 60793-1-40

1310 nm – 1625 nm	≤ 0.39 dB/km
1550 nm	≤ 0.25 dB/km
Inhomogenität des OTDR-Schriebs für zwei beliebige 1000 Meter Längen	Max. 0.1 dB/km

Bandbreite

IEC 60793-1-41

Gruppen-Brechungsindex bei 1310 nm	1.467
Gruppen-Brechungsindex bei 1550 nm	1.467
Gruppen-Brechungsindex bei 1625 nm	1.467

Fasereigenschaften gemäß IEC

IEC 60793-1

Attribute	Messmethode	Einheit	Grenzwerte
Manteldurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	µm	125.0 ± 0.7
Mantel-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	%	≤ 0.7
Kern (MFD)-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	%	≤ 6
Kern (MDF)-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-20	µm	≤ 0.5
Primärcoating-Durchmesser - ungefärbt	IEC/EN 60793-1-21	µm	242 ± 7
Primärcoating-Durchmesser - gefärbt	IEC/EN 60793-1-21	µm	250 ± 15
Primärcoating-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-21	%	≤ 5
Primärcoating – Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-21	µm	≤ 12.0
Zugtest-Stärke	IEC/EN 60793-1-30	GPa	≥ 0.7 (≈ 1 %)
Abziehkraft (Spitzenwert)	IEC/EN 60793-1-32	N	1.0 ≤ F _{peak.strip} ≤ 8.9
Chromatischer Dispersionskoeffizient:	IEC/EN 60793-1-42		
Im Intervall 1285 nm – 1330 nm		ps/km • nm	≤ 3
Bei 1550 nm		ps/km • nm	≤ 18.0
Bei 1625 nm		ps/km • nm	≤ 22.0
Dispersionsnulldurchgang, λ ₀		nm	1312 ± 10
Steigung im Dispersionsnulldurchgang		ps/(nm ² • km)	≤ 0.090
Grenzwellenlänge	IEC/EN 60793-1-44	λ _c nm λ _{cc} nm	Obergrenze: 1330 Untergrenze: 1150 ≤ 1260
Feldweite bei 1310 nm	IEC/EN 60793-1-45	µm	9.2 ± 0.4
Feldweite bei 1550 nm		µm	10.3 ± 0.5
Makro-Biegeverlust bei 1550 nm, 100 Wicklungen auf einen Dorn mit ø 60 mm	IEC/EN 60793-1-47	dB	≤ 0.05
Polarisationsmodendispersion (PMD), verkabelte Faser	IEC/EN 60793-1-48	ps/√km	≤ 0.5
PMD ₀ Strecken-Entwurfswert	IEC/EN 60794-3	ps/√km	≤ 0.2



Draka

Draka Comteq | Cable Solutions – EMEA

C03e
2007-11-05
Seite 2 von 2

C03e: Verbesserte SM Faser